

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2024-129653

접 수 일 자 : 2024년 09월 05일

대 표 자 : 이종철

시험완료일자 : 2024년 10월 11일

업 체 명 : (주)국일INNTOT

주 소 : 울산 울주군 웅촌면 탑걸길 17

시 료 명 : 내화 시트

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
체적저항률(**)	$\Omega \cdot m$	-	7.2×10^{-1}	IEC 62631-3-1 : 2023
표면저항률(**)	Ω	-	5.5×10^{11}	IEC 62631-3-2 : 2023

** 전극 지름: D1=50 mm, D2=70 mm, D3=80 mm, 측정전압: 500 V, 충전시간: 1분, 시험편 수 : 3개

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lim Jongwon

작성자 : 임종원

Tel : 02-2092-3644

Ryoung-Mun

기술책임자 : 김경문


Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 10월 11일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 17162 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2517번길 42-27

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2024-129654

접 수 일 자 : 2024년 09월 05일

대 표 자 : 이종철

시험완료일자 : 2024년 10월 11일

업 체 명 : (주)국일INNTOT

주 소 : 울산 울주군 웅촌면 탑걸길 17

시 료 명 : 내화 시트

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
절연파괴강도	kV/mm	-	6.5	KS C IEC 60243-1 : 2013

* 시료 두께 : 1.46 mm

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Choi Jeounghyun

작성자 : 최정현

Tel : 031-679-9663

Kim Jonghee

기술책임자 : 김종희

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 10월 11일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code