

시험 성적서

신청자 : (주) 국일 INNTOT
주소 : 울산 울주군 웅촌면 검단리 437
제출처 :
시료명 : 의뢰자 제시시료 1 점
GRABER (BIS)

KATRI NO : BSHA24-00000539
접수일자 : 2024.07.19
발급일자 : 2024.07.25
용도 : 제출용
PAGE(S) : 1 / 2

시 험 항 목	시 험 결 과				
	시료1				
연소성 : UL-94 : 2013 준용 수직법(V0,V1,V2)					
1차 불꽃 점염 후 잔염시간 (t_1) (s)	0	0	0	0	0
2차 불꽃 점염 후 잔염시간 (t_2) (s)	0	0	0	0	0
2차 불꽃 점염 후 잔진시간 (t_3) (s)	0	0	0	0	0
총 잔염시간 ($\sum T1 + \sum T2$) (s)			0		
2차 불꽃 점염 후 잔염시간 및 잔진시간의 합계 ($t_2 + t_3$) (s)	0	0	0	0	0
클램프(125mm 표시)까지 연소 (Yes, No)	No	No	No	No	No
적하에 의한 탈지면의 발화 (Yes, No)	No	No	No	No	No
결과	V-0				
* 주) 1. Conditioning : (23 $\pm$ 2)℃, (50 $\pm$ 5)% R.H. 48h					
2. 두께(mm) : (1.7 1.7 1.7 1.7 1.7) / 5 = 1.7					

[시료사진별첨]

KATRI 시험연구원장

시험자 : 김 병 우

기술책임자 : 윤 지 용



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : BSHA24-00000539

PAGE(S) : 2 / 2

IMAGE

시료1



- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.